

## FRESCOLORI® bond

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine zurücknehmende Struktur prägt diese Oberfläche – strukturiert und doch lässt sie den Raum ruhig wirken.

## FRESCOLORI® bond

Material: 1 Lage CM7  
1 Lage CM1  
Verbrauch: CM7 ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je Lage  
CM7F ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup> je Lage  
Farbe: frei wählbar  
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1 stramm in alle Strukturrichtung aufragen.
- Einhalten kurzer Wartezeit (antrocknen).
- Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle.