

## FRESCOLORI® concrete Five S (sanded)

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Concrete Five S, een uitbreiding op ons oppervlak Concrete, door toevoeging van extra, grof marmmergranulaat. Beleving van beton. Spanning door tegenstellingen – koud en warm, glad en gestructureerd, dicht en poreus. Een persoonlijk statement, een ruimte die tijdloze moderniteit, massiviteit en stabiliteit uitstraalt. Een effect dat niet directer kan zijn.

## FRESCOLORI® concrete Five S (sanded)

Materiaal:	2 lagen CM5K ETC
Verbruik:	CM5K ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup> per laag ETC ca. 0,08kg/m <sup>2</sup>
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegd grof marmmergranulaat aanbrengen
- Wachten tot de volgende dag
- De tweede laag Caramor-marmmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegd grof marmmergranulaat aanbrengen
- Direct structureren tijdens het aanbrengen, eventueel door wat extra materiaal aan te brengen
- Kort wachten (tot het handdroog is)
- Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruiwend water vermijden
- Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
- Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
- Wachten tot de volgende dag
- Oppervlak met polijstmachine (korrel 180) polijsten
- ETC-bescherming aanbrengen met kwast