

## **FRESCOLORI® concrete Five S (sanded)**

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Concrete Five S, eine Erweiterung unserer Oberfläche Concrete, durch Zugabe von zusätzlichem groben Marmorgranulat. Raumerlebnis Beton. Spannung der Gegensätze – kalt und warm, glatt und struktuiert, dicht und porig. Ein individuelles Statement, eine Raumaussage: zeitlose Moderne, massiv und stabil. Eine Wirkung, die unmittelbarer nicht sein kann.

## **FRESCOLORI® concrete Five S (sanded)**

Material: 2 Lagen CM5K  
ETC  
Verbrauch: CM5K ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup> je Lage  
ETC ca. 0,08kg/m<sup>2</sup>  
Farbe: frei wählbar  
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigefügtem groben Marmorgranulat.
- Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigefügtem groben Marmorgranulat.
- direkte Strukturierung beim Auftragen, wahlweise auch unter Zuhilfenahme durch leichtes Mehrauftragen des Materials .
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch .
- Einhalten einer Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- Oberfläche mit Poliermaschine (Körnung 180) polieren.
- Auftragen des ETC Schutzes mit Bürste.