

## FRESCOLORI® concrete

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Betonähnliche Oberflächengestaltung, deren Spannung durch das Zusammenspiel von glatt und strukturiert, dicht und porig Ausstrahlung gewinnt. Eine zeitlose moderne Wandgestaltung, die je nach Ausführung in der glatten, strukturierten und dadurch massiven und stabilen Wirkung variieren kann.

## FRESCOLORI® concrete

Material: 2 Lagen CM5K  
bei Bedarf ETC  
Verbrauch: CM5K ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup> je Lage  
bei Bedarf ETC ca. 150 ml/m<sup>2</sup>  
Farbe: frei wählbar  
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigefügtem Marmorgranulat.
- Einhalten Wartezeit bis zum darauffolgenden Tag.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigemischem Marmorgranulat.
- direkte Strukturierung beim Auftragen vornehmen.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- Eventuell überschüssige Kalkmilch nach Trocknung mit der Streichbürste erneut einnässen (Oberfläche sollte nach Trocknung ruhiger sein.).
- Bei Bedarf mit ETC schützen.