

FRESCOLORI® pure

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Edel und unergründlich, gleich einem Spiegel. Eine Welt voller Glanz. Aus der Nähe betrachtet lösen sich die letzten Strukturen auf – als würde der Blick in die Tiefe gleiten. Eine Fläche, unnahbar glatt die doch nach Berührung verlangt.

FRESCOLORI® pure

Material:	1 Lage CM5 1 Lagen CM3 Wachseife
Verbrauch:	CM5 ca. 0,9 kg/m ² je Lage CM3 ca. 0,5 kg/m ² je Lage Wachseife ca. 0,06 kg/m ²
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5, gleichmäßiges Auftragen streng beachten
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- nach kurzem Antrocknen mit Spachtelkelle polieren.
- Ecken und Kanten am nächsten Tag leicht anschleifen.
- Auftragen des Wachses mit Spachtelkelle.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 1 Stunde polieren.