

## FRESCOLORI® scrape

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Met de hand getrokken verticale lijnen kenmerken dit oppervlak en geven het een harmonieuze uitstraling. Matte en glanzende lijnen wisselen elkaar op speelse wijze af. Het oppervlak Scrape combineert levendigheid en rust op sfeervolle wijze.

## FRESCOLORI® scrape

Materiaal:	3 lagen CM1 1 laag CM1,5 2 lagen was
Verbruik:	Eerste laag CM1 ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> Tweede laag CM1,5 ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup> Derde laag CM1 ca. 0,12 kg/m <sup>2</sup> Vierde laag CM1 ca. 0,12 kg/m <sup>2</sup> Vijfde laag CM1 ca. 0,12 kg/m <sup>2</sup> Was ca. 0,08 kg/m <sup>2</sup>
Kleur:	vrij te kiezen
Toepassing:	binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

- De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 dekkend aanbrengen
- Wachten totdat de eerste laag droog is
- De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1,5 dik en met structuur aanbrengen met een behangborstel
- Wachten totdat de tweede laag droog is
- De derde laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 vullend aanbrengen in de richting van de structuur
- Wachten totdat de derde laag droog is
- De vierde laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 vullend aanbrengen in de richting van de structuur
- Kort wachten (tot het minder dan handdroog is)
- De vijfde laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 vullend aanbrengen in de richting van de structuur
- Oppervlak polijsten met pleisterspaan
- Wachten totdat de vijfde laag droog is
- Hoeken en randen de volgende dag licht schuren
- De eerste laag was aanbrengen met een pleisterspaan
- De tweede laag was aanbrengen, evt. met een katoenen doek
- Oppervlak met polijstmachine met lamellenschijf polijsten