

## FRESCOLORI® stone XL

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Faszination in Stein – matt und puristisch, konzentriert auf das Wesentliche: auf den Ausdruck ästhetischer Lebenseinstellung, auf natürliche Atmosphäre und eine markante Raumwirkung. Was sonst verschafft ein ähnliches sinnliches Erlebnis von Schutz und Geborgenheit? Stone XL – unser Kalkmarmorputz in Kombination mit zusätzlich beigefügtem Glimmer-Effekt - für punktuelle Glanzeffekte.

## FRESCOLORI® stone XL

Material: 1 Lage CM7  
1 Lage CM7G  
ETC  
Verbrauch: CM7 ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je Lage  
CM7G ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> je Lage  
ETC ca. 0,08 kg/m<sup>2</sup>  
Farbe: frei wählbar  
Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7 mit beigefügtem Glimmer XL.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- Oberfläche mit Poliermaschine (Körnung 180).
- Auftragen des ETC Schutzes mit Bürste.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, polieren.