

## FRESCOLORI® stone

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Faszination in Stein – matt und puristisch, konzentriert auf das Wesentliche: auf den Ausdruck ästhetischer Lebenseinstellung, auf natürliche Atmosphäre und eine markante Raumwirkung. Was sonst verschafft ein ähnliches sinnliches Erlebnis von Schutz und Geborgenheit?

## FRESCOLORI® stone

Material:	1 Lage CM7 1 Lage CM7G ETC
Verbrauch:	CM7 ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> je Lage CM7G ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> je Lage ETC ca. 0,08 kg/m <sup>2</sup>
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7 mit beigefügtem Glimmer.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- Oberfläche mit Poliermaschine (Körnung 180).
- Auftragen des ETC Schutzes mit Bürste.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, polieren.