

FRESCOLORI® bond

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine zurücknehmende Struktur prägt diese Oberfläche – strukturiert und doch lässt sie den Raum ruhig wirken.

Material:	1 Lage CM7 1 Lage CM1
Verbrauch:	CM7 ca. 1,2 kg/m ² je Lage CM7F ca. 0,3 kg/m ² je Lage
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1 stramm in alle Strukturrichtung aufragen.
- Einhalten kurzer Wartezeit (antrocknen).
- Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle.