

FRESCOLORI® concrete Five S (sanded)

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Concrete Five S, eine Erweiterung unserer Oberfläche Concrete, durch Zugabe von zusätzlichem groben Marmorgranulat. Raumerlebnis Beton. Spannung der Gegensätze – kalt und warm, glatt und struktuiert, dicht und porig. Ein individuelles Statement, eine Raumausgabe: zeitlose Moderne, massiv und stabil. Eine Wirkung, die unmittelbar nicht sein kann.

Material: 2 Lagen CM5K

ETC

Verbrauch: CM5K ca. 2,4 kg/m² je Lage

ETC ca. 0,08kg/m²

Farbe: frei wählbar

Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigefügtem groben Marmorgranulat.
- Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigefügtem groben Marmorgranulat.
- direkte Strukturierung beim Auftragen, wahlweise auch unter Zuhilfenahme durch leichtes Mehrauftragen des Materials .
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch .
- Einhalten einer Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- Oberfläche mit Poliermaschine (Körnung 180) polieren.
- Auftragen des ETC Schutzes mit Bürste.