

FRESCOLORI® pure

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Edel und unergründlich, gleich einem Spiegel. Eine Welt voller Glanz. Aus der Nähe betrachtet lösen sich die letzten Strukturen auf – als würde der Blick in die Tiefe gleiten. Eine Fläche, unnahbar glatt die doch nach Berührung verlangt.

Material:	1 Lage CM5 1 Lage CM3 Wachsseife
Verbrauch:	CM5 ca. 0,9 kg/m ² je Lage CM3 ca. 0,5 kg/m ² je Lage Wachsseife ca. 0,06 kg/m ²
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5, gleichmäßiges Auftragen streng beachten
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 3. Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- nach kurzem Antrocknen mit Spachtelkelle polieren.
- Ecken und Kanten am nächsten Tag leicht anschleifen.
- Auftragen des Wachses mit Spachtelkelle.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 1 Stunde polieren.