

## **FRESCOLORI® travertine**

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Die offenporige lebendige Oberfläche gibt dieser Oberfläche ihren Namen – Travertine. Sie ist mal glatt und mal rau verdichtet – ein Stück Natur. Eine ausdrucksstarke Oberfläche Stark offenporig.

<b>Material:</b>	1 Lage CM7 1 Lage CM7F
<b>Verbrauch:</b>	CM7 ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> je Lage CM7F ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> je Lage
<b>Farbe:</b>	frei wählbar
<b>Anwendung:</b>	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7 (gefüllt) in Strukturrichtung aufragen.
- Oberfläche in der Trocknungsphase zweimal mit den Travertine-Glätter aufschieben.
- Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle.