

FRESCOLORI® grained

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine Wandoberfläche mit gleichmäßig ruhiger Ausstrahlung – offenporig natürlich, akzentuiert mit farbigem Marmormehl. Durch die geseifte Oberfläche wird ein leichter Schutz der Fläche erzielt.

Material:	2 Lagen CM5F Seife
Verbrauch:	CM5 ca. 2,0 kg/m ² je Lage Seife ca. 0,06 kg/m ²
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigefügtem farbigem Marmorkorn.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des CARAMOR® Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit farbigem Marmorkorn.
- Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken).
- Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern.
- Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche.
- Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch.
- Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag.
- mit Poliermaschine (Körnung 180) schleifen.
- Auftragen der Seife mit Streichbürste.
- Abziehen der Oberfläche mit Spachtelkelle.
- Einhalten Wartezeit von 2 Stunden.
- Wiederholung Auftragen der Seife mit Streichbürste.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 3 Stunde polieren.